

+++SEKマークをもっと身近に+++

MARUSEK™

マルセック

- シキボウ(株)共同企画のSEKマーク抗菌防臭加工シリーズ。
- 繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。
- 優れた洗濯耐久性。
- SEKマークの安全性試験をクリア。

抗菌防臭加工

TTC (ポリエステル×ポリエステル綿混)



●黄色ブドウ球菌

	増殖値
標準綿布	2.2

TTC織物	抗菌活性値
洗濯前	5.9
洗濯10回後	5.9

(試験布) ポリエステル85% 綿15%織物

(試験方法) JIS L1902 菌液吸収法

試験成立条件 増殖値 $\geq$ 1.0であること

抗菌防臭加工

綿100%



●黄色ブドウ球菌

	増殖値
標準綿布	2.0

綿100%織物	抗菌活性値
洗濯前	3.6
洗濯10回後	5.6

(試験布) 綿100%織物

(試験方法) JIS L1902 菌液吸収法

試験成立条件 増殖値 $\geq$ 1.0であること

抗菌性評価方法

試験方法	JIS L1902 菌液吸収法
洗濯方法	SEK基準 標準洗濯法
試験対象菌種	黄色ブドウ球菌
抗菌性評価	抗菌活性値 $\times \geq 2.2$ ※標準布および抗菌加工布に試験菌液を接種し、18時間培養後の生菌数の対数値により求めた細菌の増殖値の差

抗菌防臭加工とは…

繊維上の細菌の増殖によって汗や皮脂、汚れが分解され、イヤなニオイが発生するのを防ぎます。



MARU HOME TEXTILE Co., Ltd.



shikibo 共同企画

- このパンフレットに記載のデータは、当社代表生地の結果です。
- このパンフレットの内容の無断転載を禁じます。 20170317